



1. Produktbeschreibung

Die KEIM Mycal-CS-Platte besteht aus Calciumsilikat mit sehr guten sorptiven Eigenschaften.

2. Anwendungsbereich

Zur Schimmelsanierung und Feuchteregulierung in Innenräumen. Die Mycal-CS-Platte verhindert die Kondenswasserbildung an der Oberfläche und trägt damit zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas bei. Für den Decken- und Wandanschlussbereich stehen Dämmkeile und spezielle Leibungsplatten aus Calciumsilikat zur Verfügung.

3. Produkteigenschaften

- Nicht brennbar A1, nach DIN 4102
- Diffusionswiderstandszahl: $\mu=4 - 5$
- Wärmeleitfähigkeit: $0,060 \text{ W/mK}$
- Rohdichte: ca. $200 - 240 \text{ kg/m}^3$
- pH-Wert ca. 10
- Dimensionsstabilität nach EN 1604: Maßänderung max. 0,5%
- Absolut feuchtigkeitsbeständig

4. Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein und darf nicht zu stark saugen. Der Untergrund muss für eine zugfeste Verklebung geeignet sein. Dampfdichte Anstriche, Tapeten oder ähnliches müssen entfernt werden.

Mikrobiell befallene Untergründe sind mit KEIM Mycal-Fix vorzubehandeln und im nassen Zustand abzutragen (mindestens bis 0,5 m über den sichtbaren Bereich), um Sporenflug möglichst zu minimieren. Entsprechende Schutzmaßnahmen wie z.B. Atemschutzmaske sind unbedingt zu beachten. Eine Vorbehandlung der Untergründe mit Mycal-Ex ist zu empfehlen.

Anwendung

Stark saugende Untergründe sind ausreichend vorzunässen. Die Mycal-CS-Platten werden dicht gestoßen und im Verband von unten nach oben verklebt. Vor dem Kleberauftrag sind die Platten mit $0,75 - 1,0 \text{ l}$ Wasser pro Platte vorzunässen.

Anschließend wird Mycal-Por mit einer Mittelbettkelle im Kammbettverfahren vollflächig auf die frisch vorge-nässen Platten, nass in nass, aufgetragen. Die Mycal-CS-Platten mit leichtem Druck am Untergrund andrücken und einschwimmen, überschüssigen Kleber abziehen. Mycal-CS-Dämmkeile und Mycal-CS-Leibungsplatten werden ausreichend vorge-nässt und vollflächig mit Mycal-Por geklebt.

Zuschnitte können mit einer Stichsäge ausgeführt werden, die Schnittkanten evtl. mit einer feinen Raspel oder Feile nacharbeiten.

5. Lieferform

Mycal-CS-Platte:	Palette mit 48 Stück = 30 m^2
	Palette mit 16 Stück = 10 m^2
Plattenformat:	$100 \times 62,5 \text{ cm}$
Plattendicke:	25 mm
Mycal-CS-Dämmkeil:	Karton mit 10 Stück
Format:	$125 \times 50 \text{ cm}$
Plattendicke:	$30 - 8 \text{ mm}$
Mycal-CS-Leibungsplatte:	Karton mit 20 Stück
Plattenformat:	$50 \times 25 \text{ cm}$
Plattendicke:	15 mm

6. Lagerung

Trocken auf Palette. Die Mycal-CS-Platten, CS-Dämmkeile und CS-Leibungsplatten vor Nässe schützen.

7. Kennzeichnung nach GefStoffV

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt



9. Entsorgung

EG Abfallschlüssel 170104

10. Sicherheitshinweise

entfällt

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

